


## COMPLEX EMK

### Informații tehnice

- Cod produs:	EMK
- Tipul sticlei:	tip E
- Densitate:	300-1250 g/m <sup>2</sup>
- EWR:	300-800 g/m <sup>2</sup>
- Fibre tocate:	300 sau 450 g/m <sup>2</sup>
- Lățimea standard rolă:	1040 mm și 1270 mm
- Alte lățimi:	250 mm – 1600 mm
- Umiditate:	≤ 0,20
- Procentaj de pierdere prin ardere:	1,0-7,0%
- Rășină:	UP



- Mai multe informații sunt disponibile în certificatul de analiză.

### Informații despre produs:

Complex EMK este un produs format din roving și fibră de sticlă tocată, țesute împreună cu un fir organic, pentru aplicare manuală, formare prin presare, pultruziune, bobinare și RTM, reprezentând și ranforsare rășini polyester nesaturate. Proprietăți:

- umezire ușoară și impregnare rapidă
- grosime excelentă și scămoșare redusă
- rezistență mecanică mare în timpul producției
- proprietăți excelente de procesare în timpul operației de formare

### Mod de ambalare:

Produsul este ambalat în pungi de PE și cutii de carton. Pentru role de 1270 mm sunt așezate 12 cutii pe verticală, pe primul rând și 9 cutii pe orizontală, pe al doilea rând.

Pentru role de 965 mm și 1040 mm sunt câte 12 cutii pe verticală, pe fiecare palet. Modul de ambalare pentru lățimile speciale se discută de la caz la caz.

### Depozitare:

Produsul trebuie depozitat în condiții uscate la temperaturi cuprinse între 15°C și 35°C.

Dacă temperatura scade sub 15°C, este necesar ca materialul să fie depozitat cel puțin 24 h la temperatura indicată, înainte de folosire.

### Certificate de calitate:

Aprobat de Lloyds Register.

Aprobat de Det Norske Veritas.