

REALIZAREA MATRITELOR CU RASINA INCARCATA CU PUDRA DE ALUMINIU

EPIPHEN RE 6513 N / DE 7513

1. PENTRU REALIZAREA MATRITELOR CU GROSIMEA PERETELUI < 5 cm :

Utilizati rasina EPIPHEN RE 6513 N / DE 7513 prin aplicare directa .

2. PENTRU REALIZAREA MATRITELOR CU GROSIMEA PERETELUI >5 cm dar<10 cm:

A. Aplicati 2 straturi de gel coat.Fiti atenti sa aplicati cel de-al doilea strat peste primul atunci cand acesta din urma nu este complet gelificat.(Sistemul EPIPHEN RE 6513 N / DE 7513 poate fi folosit perfect pe post de gel coat, ingrosand usor rasina cu aerosil - siliciu precipitat). Daca doriti o polimerizare (intarire) rapida , introduceti matrita in etuva. (Este de asemenea posibil sa grabiti polimerizarea utilizand unintaritor mai rapid decat DE 7513-informatii disponibile la cerere).

B. Aplicati apoi un strat amorsa / de legatura (RE 6513 N usor tixotropizat cu aerosil). Lasati apoi 1 ora la temperatura ambianta (20° -25 ° C) pentru a fi sigura ca stratul de gel coat este complet intarit.

C. Umpleti matrita cu rasina beton epoxy incarcata cu pudra de aluminiu :

- Rasina RE 6513 N.....100 g.
- Intaritor DE 75138 g.
- Pudra de aluminiu (granulatie 0.5 / 1.5.....600 g-800 g.

3. PENTRU REALIZAREA MATRITELOR CU GROSIMEA PERETELUI > 10 cm:

A. Aplicati doua straturi de gel coat;

B. Aplicati un strat amorsa / de legatura ;

C. Aplicati un strat de rasina beton epoxy (vezi reteta de la pct.2.C). de aproximativ 1 cm grosime pe toata suprafata matritei ;

D. Umpleti apoi matrita cu beton epoxy incarcat cu bile de aluminiu :

- Rasina RE 6513 N100 g.
- Intaritor DE 75138 g.
- Bile de aluminiu cu diametrul 1 la 3 mm.....400 g.
- Bile de aluminiu cu diametrul intre 3 si 6 mm.....400 g.

Atentie : vibrati foarte bine betonul epoxy pentru a elimina toate bulele de aer din el.

Indiferent de grosimea peretelui matritei, trebuie sa efectuati o post-coacere a acesteia in etuva, cu paliere de 20° C / ora (incepeti cu o ora la 50°C, apoi o ora la 70° C,...,pana la 130° C). Tineti matrita la 130° C o noapte (aprox.15 ore). Apoi opriti incalzirea etuvei si lasati matrita sa se raceasca odata cu aceasta.Este recomandat ca matrita sa fie foarte bine fixata in timpul procesului de post-coacere pentru a evita aparitia deformarilor.

EPIPHEN RE 6513 N / 7513

Raport de amestec 100 pp / 11 pp

Sistemul EPIPHEN RE 6513 N / DE 7513 este un sistem epoxy incarcat cu pudra de aluminiu , special formulat pentru fabricarea si realizarea matritelor (prin termoformare, prin utilizare de spuma rigida) cu o buna conductibilitate termica pana la 130° C.

CARACTERISTICI :

- polimerizare la temperatura ambianta ;
- posibilitatea de utilizare cu gel-coat ;
- demulare la temperatura camerei ;
- rezistenta termica deosebita dupa post - coacere ;
- absenta totala a compusilor de tip aromatic .

AMBALAJ :

Rasina EPIPHEN RE 6513 N : galeata de metal de 8 kg.
Intaritor DE 7513 : flaconde 0.88 kg.

PROPRIETATI FIZICE (Valori medii)

Composi de baza :

RASINA	EPIPHEN RE 6513 N
Tip	Rasina epoxidica incarcata cu aluminiu
Aspect	Pasta de culoare gri
Vascozitate Brookfield la 25° C	25000 mPa.s
Densitate la 25° C	1.40

INTARITOR	EPIPHEN 7513
Tip	Amine alifatice
Aspect	Lichid de culoare galben deschis
Vascozitate Brookfield la 25°C	70 mPa.s
Densitate la 25° C	0.93

Amestec nepolimerizat :

	EPIPHEN RE 6513 N / DE 7513
Raport de amestec (in greutate)	100 parti rasina + 11 parti intaritor
Vascozitate Brookfield la 25° C	5500 mPa.s
Densitate la 25° C	1.55
Timp de gel (100 g la 20° C)	2 ore
Reactivitate (pe 1 kg)	1 h si 30 min
Timp dupa care se poate demula	16 ore -24 ore (16 ore strat gros, pana la 24 ore strat subtire)

Timp si temperatura de polimerizare :

Perioada de post coacere	Temperatura de tranzitie la starea sticloasa
7 zile la 25° C	56°C
16 ore la 20° C + 8 ore la 60° C	85°C
16 ore la 20° C + 8 ore la 90° C	105°C
16 ore la 20° C + 8 ore la 60° C + 1 ora la 120° C	115°C

DEPOZITARE :

Pastrati rasina si intaritorul ferite de umiditate , la o temperatura de 10° C- 30° C in ambalajul de origine inchis ermetic.

CONDITII DE UTILIZARE :

ESTE OBLIGATORIU SA SE RESPECTE RAPORTUL DE RASINA / INTARITOR INDICAT.

Orice modificare va conduce la scaderea proprietatilor mecanice si termice .

- nu utilizati produsul la o temperatura mai mica de 10° C;
- aplicati in straturi succesive ;
- post- coacerea suplimentara la cald permite produsului sa polimerizeze complet.
Aceasta trebuie realizata in paliere progresive (vezi instructiunile de realizare a matritelor cu sistemul epoxy RE 6513 N/ 7513.
- se recomanda efectuarea de teste pe o cantitate mica inainte de a incepe productia.

PRECAUTII IN UTILIZARE :

A se vedea fisa tehnica de securitate .

NOTA :

Acstea valori obtinute de laboratoarele producatorului sunt cu titlu informativ si nu pot angaja responsabilitatea TRL BOSTIK FINDLEY s.a. sau a distribuitorului. Date fiind multiplele utilizari ale produsului ci conditiile de utilizare ale acestuia, se recomanda utilizatorului sa efectueze propriile teste de omologare. Clientul este singurul responsabil de aplicarea si utilizarea produsului.