

FIŞĂ TEHNICĂ

MAROTHAAN

PRODUSUL:

Marothaan este un poliuretan bi-component, de finisare podele, autonivelant, elastic, fara solventi.

APLICATII:

Marothaan este ideal pentru a obtine suprafete impermeabile pentru:

- Remorci
- Camioane
- Garaje
- Depozite
- Instalatii de controlare a temperaturii

CARACTERISTICI

- Nu contine solvanti
- Rezistent la uzura
- Aplicare usoara si rapida
- Autonivelant
- Anticoroziv
- Se repară usor in caz de deteriorare
- Certificat TNO pentru contactul cu alimente

LIPIREA

Suprafetele trebuie sa fie curate, fara praf si degresate. Daca se foloseste la remorci, suprafata trebuie sa fie dreapta. Referitor la temperatura de aplicatie, recomandam minim 15°C, altfel Marothaan nu se va intari suficient de repede. Nu expuneti Marothaan la lumina puternica a soarelui, deoarece razele ultraviolete pot provoca decolorarea. Temperatura optima de aplicare este de 20°C.

PRE-TRATAREA SUPRAFETEI (BAZEI)

Pregatiti suprafata cu Primer 209 (bi-component) sau Primer 60D (uni-component), dupa cum urmeaza:

Lemn (placaj de mestecan sau de fag): inlaturati orice strat de lac sau vopsea; aplicati Primer 209 cu o rola sau cu pensula. Lemnul trebuie sa fie absolut uscat. Fiti atenti in special cu lemnul proaspat (continutul de umezeala nu trebuie sa depaseasca 15%). Umpleti spatiul dintre panourile de lemn sau dintre diverse materiale, cu fasii imbinate in Primer 209.

Ciment: podeaua trebuie sa fie uscata si sa fie turnata de cel putin 6 luni. Aplicati Primer 209 cu rola sau pensula. Preveniti ridicarea umiditatii din ciment pe toata durata aplicarii.

Poliester: curatati cu smirghel; spalati cu clorura de metilen sau acetona. Aplicati Primer 60D cu rola sau cu pensula.

Marothaan: curatati aplicarile mai vechi de Marothaan cu clorura de metilen sau acetona. Aplicati Primer 60D cu rola sau cu pensula.

Timp de uscare Primer: Primer 209, minim 6 ore, maxim 18 ore.
 Primer 60D, minim 1 ora, maxxim 18 ore.

Aplicati Marothaan de indata ce substanta Primer s-a uscat.

Prezenta fisă tehnică nu exclude în nici un caz realizarea de încercări prealabile pentru toate utilizările industriale.
De asemenea precizările de punere în lucru se vor respecta cu strictețe.
Consultati fișele noastre de date de securitate pentru instrucțiunile de folosire.

Marothaan

Mod de folosire

Mod de folosire al stratului de baza:

1. Iuati un bidon de Marothaan (10 kg) si amestecati-l perfect cu un bidon de Marothaan B-component (2,3 kg).
2. amestecati ambele componente cu un blender electric, spiralat.
3. dupa omogenizare, turnati continutul intr-o galeata curata. Continuati sa amestecati timp de cateva minute pana obtineti un amestec omogen. Acest lucru este foarte important, deoarece materialul neamestecat nu se va intari. Aplicati produsul rezultat in 15 minute. In timp ce aplicati continutul primei galeti, incepeti sa amestecati urmatoarea galeata daca aveti nevoie de mai mult material.
4. impartiti podeaua in sectiuni de aproximativ $2,5 \text{ m}^2$ si turnati continutul caldarii peste o singura sectiune. Imprastiati materialul pe toata suprafata, folosind un distribuitor de adeziv. Marothaan este auto-nivelant.
5. Marothaan se intinde si 10 cm pe marginile verticale, asigurand etanseitatea si pe margini. Banda lipita in prealabil, trebuie inlaturata imediat dupa aplicarea Marothaan.
Se poate calca pe suprafata respectiva, dupa 6-8 ore, iar uscarea totala va avea loc dupa 48 ore.

Mod de folosire a substantelor antiderapante cu Mandurax sau Corindon

6. antiderapant: la aproximativ 2 ore (la 20°C) de la aplicarea Marothaan, podeaua poate fi presarata cu granule Mandurax (aprox. $0,5 \text{ kg/m}^2$). Puteti calca pe podea dupa 3-4 ore.
7. fixarea stratului anti-alunecare: iuati un bidon de Marotop si amestecati-l bine cu continutul unui bidon de intaritor pentru Marothaan si Marotop pentru a forma o masa omogena (in acelasi mod descris la punctul 3). Imprastiati lichidul turnand in zigzag peste podea, astfel incat sa mai puteti calca pe ea. Apoi, imprastiati-o uniform cu o rola. Lasati sa se usuce timp de 4 ore. Consum: aproximativ $350-450 \text{ g/m}^2$.

Mod de folosire al antiderapantului cu Marocoat:

8. la aproximativ 7 ore (la 20°C) dupa aplicarea Marothaan, suprafata poate fi tratata cu Marocoat. Iuati un bidon de Marocoat A si amestecati-l bine cu continutul unui bidon de Marocoat B pentru a forma o masa omogena (in acelasi mod descris la punctul 3). Imprastiati lichidul, turnand in zigzag pe podea, astfel incat sa mai puteti calca pe ea. Apoi imprastiati-o uniform cu o rola aspra de burete; permiteti-i sa se usuce timp de 4 ore.

Consum aproximativ: $350-450 \text{ g/m}^2$.

Rezistenta finala este obtinuta dupa 48 de ore (20°C), iar pe podeaua se poate plasa marfa.

Marothaan

Date tehnice componenta A:

Material de baza	polyol
Consistenta	lichida
Vascozitate componenta A	$16,000 \pm 1,500$ mPa.s
Densitate componenta A	1,64 g/cm ³
Culoare componenta A	gri, alb si albastru
Ambalaj componenta A	canistra de 1 kg, 5 kg si 10 kg, butoi de 275 kg, containere de 1400 kg

Date tehnice componenta B:

Material de baza	MDI
Consistenta	lichida
Vascozitate componenta B	150 mPa.s
Densitate componenta B	1,20 g/cm ³
Culoare componenta B	maro inchis
Ambalaj componenta B	canistra de 0,3 kg; 1,17 kg si 2,3 kg, butoi de 225 kg

Date tehnice componenta A+B:

Material de baza	poliuretan	
Consistenta	lichida	
Vascozitate amestec	$4,500 \pm 500$ mPa.s	
Densitate amestec	1,54 g/cm ³	
Culoare componenta A+B	gri, alb si albastru	
Raport de amestecare A:B	100:22,5	(in greutate)
Raport de amestecare A:B	100:31	(in volum)
Pot life	55 minute	(100 g, 20°C, 55%R.H.)
Timp de maturare	7 ore	(se poate calca pe el)
Timp de maturare	48 ore	(poate suporta incarcatura)
Duritate shore A	98	(DIN 53505)
Duritate shore D	70	(DIN 53505)
Tensiune de intindere σ _{max} .*	14 N/mm ²	(DIN 53504)
Elongatie la σ _{max} .*	20%	(DIN 53504)
Tensiune de intindere la rupere *	13 N/ mm ²	(DIN 53504)
Elongatie pana la rupere*	50%	(DIN 53504)
Raspandire punct de rupere	65 N/mm	(DIN 53515)
Modul Young	70 N/mm ²	
Continut de solventi	0%	
Rezistenta la temperaturi	-30°C la + 90°C	

Masuri de siguranta

Dauneaza daca este inhalat, irita ochii si pielea. Poate cauza sensibilitate daca este inhalat. A nu se lasa la indemana copiilor. Nu inhalati vaporii. Daca a intrat in contact cu ochii, clatiti imediat cu apa din abundenta si consultati medicul.

Consultati fisa tehnica de securitate.

Clasificare transport

Pe uscat	scutit ADR/RID
Pe apa	scutit IMDG