

ROVING SPRAY UP

Proprietățile produsului:

- fibră de sticlă de tip E
- finisare pe bază de Silan
- se toacă foarte ușor și este antistatic
- fir foarte rezistent la abraziune; scămoșare redusă
- ușor de umezit și impregnare rapidă
- proprietăți fizice și chimice foarte bune pentru produsele finite
- desfășurare din interior




Informații tehnice:

Code produs	TEX	Filament Ø μm	Compatibilitate cu rășini	Proces de aplicare	L.O.I. (%)
1	2400	13	UP/PE/VE	Spray orizontal	1,05 – 1,20
2	2400	13	UP/PE/VE	Spray orizontal și vertical	1,05 – 1,20
3	2400	13	UP/PE/VE	Spray automat	1,05 – 1,20

- Mai multe informații sunt disponibile în raportul analizei de calitate

Împachetare:

Roving spray up este împachetat în 48 sau 64 bobine, câte 16 bobine per strat.
Fiecare bobină este împachetată în membrană termoplastică.
Toate bobinele sunt împachetate într-o pungă mare de PE și puse pe o placă de carton, înainte de a fi puse pe palet.
Greutatea fiecărei bobine este de aproximativ 16,5kg



Depozitare:

Produsul trebuie depozitat în condiții uscate la temperaturi cuprinde între 15°C și 35°C. Dacă temperatura scade sub 15°C, este necesar ca, înainte de folosire, materialul să fie depozitat cel puțin 24 ore la temperatura indicată.

Certificate de calitate:

Approved by Lloyds Register
Approved by Det Norkse Veritas.